




Installatiemethode



Ashlar



Brick



Om-en-om



Eénrichting

Alle productspecificaties weerspiegelen gemiddelden die zijn afgeleid van het testen van productmonsters, zijn onderhevig aan normale fabricage- en testtoleranties en inherente patroonafwijkingen, en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Zie www.interface.com/disclaimer voor meer informatie over deze en andere belangrijke kenmerken van het product/de producten die hierin worden beschreven, inclusief gerecyclede inhoud en informatie over de productgarantie. www.interface.com/disclaimer.

Product Bound to Last **Kleur** Navy **Collectie** Crafted Connections Collectie **Grondstof** CQuest™Bio

Productspecificaties

Constructie	Getufte gedessineerde gestructureerde bouclé
Garen	100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide
Standaard Backing	CQuest™Bio
Afmeting	50cm x 50cm
Tegels per verpakking	20 - 5m²
Optionele Backing(s)	CQuestBio SONE CQuestBio SONE+ CQuest™BioX

Meer Product Specificaties

Poolinzetgewicht	809 g/m² ± 5%
Totaalgewicht	3.976 g/m² ± 5%
Poolhoogte	3.9 mm +15% / - 10%
Totale Hoogte	7.5 mm ±0.5mm
Gauge - Rijen per 10 cm	1/10 - 39.4
Aantal Noppen per m²	217,009 /m² ±5%

Prestatie Specificaties

Slijtvastheid	EN 1307 33 Zwaar contract
Zwenkwiel Classificatie	≥2.4 (EN 985) Doorlopend Gebruik
Brandveiligheid	(EN ISO 9239-1: 2010) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Kleurechtheid â€” Licht	≥7 (ISO 105-B02)
Lichtreflectiewaarde (LRV) L	32,91
Lichtreflectiewaarde (LRV) Y	7,49
Maatvastheid	≤0.2% (ISO 2551/EN 986)
Contactgeluid Absorptie ΔLw EN ISO 10140-3	25 dB
Waarde Geluidsabsorptie (αw) EN ISO 11654	0.2
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 125 Hz	0,02
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 250 Hz	0,03
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 500 Hz	0,08
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 1000 Hz	0,18
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 2000 Hz	0,33
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 4000 Hz	0,40

Milieu Specificaties

Environmental Product Declaration	Download EPD
Openbaarmaking van productingrediënten	Verklaring van gezondheidsproducten
Totaal gerecyclede content	82.4 %
Pre-consumer (Totaal)	72,80 %
Post-consumer (Totaal)	9,60 %
Gerecycled Garen	100,00 %
Pre-consumer (Garen)	50,00 %
Post-consumer (Garen)	50,00 %
Totale biobased content	9.5 %
Totale gerecyclede content & biobased content	91.9 %
Binnenklimaat (VOS certificaten)	Compliant with LEED EQ 5.0 credit Frans A+ M1 Emission Certification -CQB GLP 100209
HQE (Frankrijk)	View Potential HQE Contribution
DGNB (Duitsland)	View Potential DGNB Contribution
Embodied Carbon (Cradle to Gate)	2.71 kg CO ₂ eq./m ²
Milieucertificeringen	Cradle to Cradle Certified® v4.1 Silver
Snijverlies	Quarter turn – 3-4% Ashlar – 3-5 % Monolithic – 3-4% Brick – 3-5 %
TacTiles®	Geoptimaliseerd voor installatie zonder lijm met TacTiles® die vrijwel geen VOC's uitstoten
Recycling	Kan worden geretourneerd middels het Interface ReEntry programma en hergebruikt worden als grondstof in nieuwe tapijttegels.
ReUse	Kan worden schoongemaakt en hergebruikt op een niet-kritische locatie om de levensduur te verlengen.
Waste to Energy	Kan worden verbrand op een geschikte waste to energy locatie.

Technische Informatie

Installatie	See recommended Interface installation guidelines
Onderhoud	See recommended Interface maintenance guidelines
Garantie	15 jaar
Installatiemethode	Eénrichting Om-en-om Ashlar Brick
Productielocatie	ISO 9001, 14001 & 45001 Gecertificeerde Productielocaties in Europa

Certificeringen

 DOP: 1037/131676 EN 14041:2004 Notified Body - 0493 COC 0493 – CPR – 0181 For use as floor covering in buildings	 1921C			 L B1-s1 NCS	 ≥0,30
 <2.0 kV	 25 dB	 0.2	 ≥ 7		
 ≥2.4					