


Installatiemethode



Ashlar

Visgraat

Alle productspecificaties weerspiegelen gemiddelden die zijn afgeleid van het testen van productmonsters, zijn onderhevig aan normale fabricage- en testtoleranties en inherente patroonafwijkingen, en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Zie www.interface.com/disclaimer voor meer informatie over deze en andere belangrijke kenmerken van het product/de producten die hierin worden beschreven, inclusief gerecyclede inhoud en informatie over de productgarantie. www.interface.com/disclaimer.

Product Darning **Kleur** Almond **Grondstof** CQuest™Bio

Productspecificaties

Constructie	Getufte Bouclé met Patroon en Structuur
Garen	100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide
Standaard Backing	CQuest™Bio
Formaat	25cm x 1m
Tegels per verpakking	20 - 5m²
Optionele Backing(s)	CQuestBio SONE CQuest™BioX

Meer Product Specificaties

Poolinzetgewicht	746 g/m² ± 5%
Totaalgewicht	4.224 g/m² ± 5%
Poolhoogte	3.3 mm +15% / - 10%
Totale Hoogte	6.9 mm ±0.5mm
Gauge - Rijen per 10 cm	1/10 - 39.4
Aantal Noppen per m²	137942 /m² ±5%

Prestatie Specificaties

Slijtvastheid	EN 1307 33 Zwaar contract
Zwenkwiel Classificatie	≥2.0 (EN 985) Licht Gebruik
Brandveiligheid	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Kleurechtheid "Licht"	≥7 (ISO 105-B02)
Lichtreflectiewaarde (LRV) L	64,65
Lichtreflectiewaarde (LRV) Y	33,61
Maatvastheid	≤0.2% (ISO 2551/EN 986)
Contactgeluid Absorptie ΔLw EN ISO 10140-3	26 dB
Waarde Geluidsabsorptie (αw) EN ISO 11654	0.2
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 125 Hz	0,04
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 250 Hz	0,05
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 500 Hz	0,09
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 1000 Hz	0,22
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 2000 Hz	0,45
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 4000 Hz	0,58

Milieu Specificaties

Environmental Product Declaration	Download EPD
Totaal gerecyclede content	83.6 %
Pre-consumer (Totaal)	74,80 %
Post-consumer (Totaal)	8,80 %
Gerecycled Garen	100,00 %
Pre-consumer (Garen)	50,00 %
Post-consumer (Garen)	50,00 %
Totale biobased content	9 %
Totale gerecyclede content & biobased content	92.6 %
Binnenklimaat (VOS certificaten)	Compliant with LEED EQ 5.0 credit Frans A+ GLP 100209 M1 Emission Certification -CQB

Binnenklimaat (VOS certificaten) GUI	GUI Standard
HQE (Frankrijk)	View Potential HQE Contribution
DGNB (Duitsland)	View Potential DGNB Contribution
Embodied Carbon (Cradle to Gate)	3.12 kg CO ₂ eq./m ²
Snijverlies	Herringbone 3-5% Ashlar – 3-5 %
TacTiles®	Geoptimaliseerd voor installatie zonder lijm met TacTiles® die vrijwel geen VOC's uitstoten

Technische Informatie

Installatie	See recommended Interface installation guidelines
Onderhoud	See recommended Interface maintenance guidelines
Garantie	15 jaar
Productielocatie	ISO 9001, 14001 & 45001 Gecertificeerde Productielocaties in Europa

Certificeringen

 DOP: 10397/127008 EN 14041:2004 Notified Body - 0493 COC 0493-CFR-0181 For use as floor covering in buildings	 DOP: 10397/127008 EN 14041:2004 Approved Body - 8515 COC 8515/CFR/0181 For use as floor covering in buildings				
 26 dB	 0.2	 ≥ 7		 0.102	 ≥2.0
					