




Installatiemethode



Ashlar

Alle productspecificaties weerspiegelen gemiddelden die zijn afgeleid van het testen van productmonsters, zijn onderhevig aan normale fabricage- en testtoleranties en inherente patroonafwijkingen, en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Zie www.interface.com/disclaimer voor meer informatie over deze en andere belangrijke kenmerken van het product/de producten die hierin worden beschreven, inclusief gerecyclede inhoud en informatie over de productgarantie. www.interface.com/disclaimer.

Product Escarpment **Kleur** Desert Neutral **Collectie** Upon Common Ground Collectie
Grondstof CQuest™Bio

Productspecificaties

Constructie	Getufte gedessineerde gestructureerde bouclé
Garen	100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide
Standaard Backing	CQuest™Bio
Formaat	50cm x 50cm
Tegels per verpakking	16 - 4m²
Optionele Backing(s)	CQuestBio SONE CQuest™BioX

Meer Product Specificaties

Poolinzetgewicht	644 g/m² ± 5%
Totaalgewicht	3.945 g/m² ± 5%
Poolhoogte	3.5 mm +15% / - 10%
Totale Hoogte	7 mm ±0.5mm
Gauge - Rijen per 10 cm	1/10 - 39.4
Aantal Noppen per m²	157,639 /m² ±5%

Prestatie Specificaties



Slijtvastheid	EN 1307 33 Zwaar contract
Zwenkwiel Classificatie	≥ 2.4 (EN 985) Continuous Use
Brandveiligheid	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Lichtreflectiewaarde (LRV) L	53,85
Lichtreflectiewaarde (LRV) Y	21,83
Maatvastheid	≤0.2% (ISO 2551/EN 986)
Contactgeluid Absorptie ΔLw EN ISO 10140-3	25 dB
Waarde Geluidsabsorptie (αw) EN ISO 11654	0.2
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 125 Hz	0,01
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 250 Hz	0,03
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 500 Hz	0,08
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 1000 Hz	0,21
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 2000 Hz	0,36
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 4000 Hz	0,43

Milieu Specificaties

Environmental Product Declaration	Download EPD
Totaal gerecyclede content	84.2 %
Pre-consumer (Totaal)	76,00 %
Post-consumer (Totaal)	8,20 %
Gerecycled Garen	100,00 %
Pre-consumer (Garen)	50,00 %
Post-consumer (Garen)	50,00 %
Totale biobased content	9.6 %
Totale gerecyclede content & biobased content	93.8 %
Binnenklimaat (VOS certificaten)	Compliant with LEED EQ 5.0 credit Frans A+ GLP 100209 M1 Emission Certification -CQB

Binnenklimaat (VOS certificaten) GUI	GUI Standard
HQE (Frankrijk)	View Potential HQE Contribution
DGNB (Duitsland)	View Potential DGNB Contribution
Embodied Carbon (Cradle to Gate)	3.22 kg CO ₂ eq./m ²
Snijverlies	Ashlar – 3-5 %
TacTiles®	Geoptimaliseerd voor installatie zonder lijm met TacTiles® die vrijwel geen VOC's uitstoten
Recycling	Kan worden geretourneerd middels het Interface ReEntry programma en hergebruikt worden als grondstof in nieuwe tapijttegels.
ReUse	Kan worden schoongemaakt en hergebruikt op een niet-kritische locatie om de levensduur te verlengen.
Waste to Energy	Kan worden verbrand op een geschikte waste to energy locatie.
Technische Informatie	
Installatie	See recommended Interface installation guidelines
Onderhoud	See recommended Interface maintenance guidelines
Garantie	15 jaar
Productielocatie	ISO 9001, 14001 & 45001 Gecertificeerde Productielocaties in Europa

Certificeringen

 DOP: 1037129770 EN 14041:2004 Notified Body - 0493 COC 0493 – CPR – 0181 For use as floor covering in buildings	 DOP: 1037129770 EN 14041:2004 Approved Body - 0515 COC 0515/CPR/0181 For use as floor covering in buildings				
 25 dB	 0.2	 ≥ 7		 0.102	 ≥2.4
					