






Installatiemethode



Ashlar



Brick



Eénrichting

Alle productspecificaties weerspiegelen gemiddelden die zijn afgeleid van het testen van productmonsters, zijn onderhevig aan normale fabricage- en testtoleranties en inherente patroonafwijkingen, en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Zie www.interface.com/disclaimer voor meer informatie over deze en andere belangrijke kenmerken van het product/de producten die hierin worden beschreven, inclusief gerecyclede inhoud en informatie over de productgarantie. www.interface.com/disclaimer.

Product Step Aside
CQuest™Bio

Kleur Alba

Collectie Look Both Ways Collectie

Grondstof

Productspecificaties

Constructie	Getufte Tip Sheared Bouclé met Structuur
Garen	100% Solution Dyed Nylon, bevat Gerecycled Materiaal
Standaard Backing	CQuest™Bio
Formaat	50cm x 50cm
Tegels per verpakking	16 - 4m²
Optionele Backing(s)	CQuestBio SONE CQuestBio SONE+

Meer Product Specificaties

Poolinzetgewicht	882 g/m² ± 5%
Totaalgewicht	4.194 g/m² ± 5%
Poolhoogte	3.4 mm +15% / - 10%
Totale Hoogte	7.3 mm ±0.5mm
Gauge - Rijen per 10 cm	1/10 - 39.4
Aantal Noppen per m²	148500 /m² ±5%

Prestatie Specificaties

Slijtvastheid	EN 1307 33 Zwaar contract
Zwenkwiel Classificatie	≥2.4 (EN 985) Doorlopend Gebruik
Brandveiligheid	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Kleurechtheid â€” Licht	≥7 (ISO 105-B02)
Lichtreflectiewaarde (LRV) L	49,49
Lichtreflectiewaarde (LRV) Y	18,00
Maatvastheid	≤0.2% (ISO 2551/EN 986)
Contactgeluid Absorptie ΔLw EN ISO 10140-3	26 dB
Waarde Geluidsabsorptie (αw) EN ISO 11654	0.2
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 125 Hz	0,04
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 250 Hz	0,05
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 500 Hz	0,09
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 1000 Hz	0,22
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 2000 Hz	0,45
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 4000 Hz	0,58

Milieu Specificaties

Environmental Product Declaration	Download EPD
Openbaarmaking van productingrediënten	Verklaring van gezondheidsproducten
Totaal gerecyclede content	78.8 %
Pre-consumer (Totaal)	76,70 %
Post-consumer (Totaal)	2,10 %
Gerecycled Garen	75,00 %
Pre-consumer (Garen)	65,00 %
Post-consumer (Garen)	10,00 %
Totale biobased content	9.03 %
Totale gerecyclede content & biobased content	87.83 %

Binnenklimaat (VOS certificaten)	Compliant with LEED EQ 5.0 credit Frans A+ GLP 100209 M1 Emission Certification -CQB
HQE (Frankrijk)	View Potential HQE Contribution
DGNB (Duitsland)	View Potential DGNB Contribution
Embodied Carbon (Cradle to Gate)	3.53 kg CO ₂ eq./m ²
Snijverlies	Ashlar – 3-5 % Eénrichting – 3-4%
TacTiles®	Geoptimaliseerd voor installatie zonder lijm met TacTiles® die vrijwel geen VOC's uitstoten

Technische Informatie

Installatie	See recommended Interface installation guidelines
Onderhoud	See recommended Interface maintenance guidelines
Garantie	15 jaar
Productielocatie	ISO 9001, 14001 & 45001 Gecertificeerde Productielocaties in Europa

Certificeringen

 DOP: 1039/127032 EN 14041:2004 Notified Body - 0493 COC 0493 - CFR - 0181 For use as floor covering in buildings	 DOP: 1039/127032 EN 14041:2004 Approved Body - 8515 COC 8515/CFR/0181 For use as floor covering in buildings				
 26 dB	 0.2	 ≥ 7		 0.102	 ≥2.4
					